

gc 100% wanggo

PE-Flüssigkautschuk

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:	Dauerelastischer, einkomponenten Fugendichtstoff auf Silikonbasis mit Beimengungen
Eigenschaften:	pilzhemmend sehr gut verteilbar farbecht und UV-beständig sehr gute Haftung auf vielen Materialien niedriger Modul nach Aushärtung dauerelastisch kein Verspröden, Haarrisse oder Kreiden
Anwendungsbereich:	hochelastische Fugenabdichtung
Lieferform:	schwarz, Kartusche von 310 ml
Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Verpackung kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +5° C und +25° C
Technische Eigenschaften:	Basis: Polysiloxan Konsistenz: stabile Paste Aushärtungssystem: Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit Aushärtgeschwindigkeit: ca. 2 mm/ 24 Std. Hautbildung: ca. 5 Min (+ 20°C und 65% R.V.) Härte: ca. 25 +/-5 Shore A Dichte: 1,25 Temperaturbeständigkeit: - 60°C bis +180° C Rückstellvermögen: > 80% Max. Verformung: 25% Elastizitätsmodul 100%: 0,30 N/ mm ² Max. Spannung: 1,30 N/ mm ² Dehnung bei Bruch: 800%
Untergründe:	Die Haftflächen müssen, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.
Fugenabmessung:	Min. Breite: 5 mm Max. Breite: 30 mm Min Tiefe: 5 mm Empfohlen: 2 x Fugentiefe = Fugenbreite
Verarbeitung:	Anbringmethode: mit Hand- oder Luftdruckpistole Verarbeitungstemperatur: +1°C bis +30° C Reinigungsmittel: Kristallöl unmittelbar nach Verwendung Fugenvollendung: mit einer Seifenlösung vor Hautbildung Reparaturmöglichkeit: mit den gleichen Materialien

gc 100% wanggo service

IHRE ANSPRECHPARTNER

Außendienst:	0664/	Innendienst:	0732/732361
Herr Herbert Arnoldner	5444585	Herr Karl Vondrak	DW 118
Herr Kurt Honzik	5444586	Herr Dominik Pertlwieser	DW 110
Herr Jürgen Futterknecht	5444587		

WANGGO GUMMITECHNIK GMBH

Wildbergstraße 15-17
A-4040 Linz/Urfahr

Tel.: +43 (0) 732/732361 - 0
Fax: +43 (0) 732/732361 6683

gummitechnik@wanggo.at
www.wanggo.at

Firmenbuchgericht Linz FN 140041v
UID-Nr.: ATU39648707